


Keilriemen Shore 55 D



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 2...4 %

Polyester TPE 55 D beige glatt




Artikel Nr.	Profil- abmessung mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)*	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKH55D08B (beige)	8 x 5 (M)	0,32	4,0	100	328	80	3,2	25,6	56,3
FBKH55D10B (beige)	10 x 6 (Z)	0,48	6,0	50	164	105	4,2	38,4	84,5
FBKH55D13B (beige)	13 x 8 (A)	0,82	10,0	50	164	125	5	64,0	140,8
FBKH55D17 (blau)	17 x 11 (B)	1,46	18,0	50	164	175	7	116,8	257,0
FBKH55D22B (beige)	22 x 14 (C)	2,40	29,0	50	164	235	9,4	192,0	422,4

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 2...4 %

Polyester TPE 55 D blau glatt



Artikel Nr.	Profil- abmessung mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)*	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKH55D08B (beige)	8 x 5 (M)	0,32	4,0	100	328	80	3,2	25,6	56,3
FBKH55D10B (beige)	10 x 6 (Z)	0,48	6,0	50	164	105	4,2	38,4	84,5
FBKH55D13B (beige)	13 x 8 (A)	0,82	10,0	50	164	125	5	64,0	140,8
FBKH55D17 (blau)	17 x 11 (B)	1,46	18,0	50	164	175	7	116,8	257,0
FBKH55D22B (beige)	22 x 14 (C)	2,40	29,0	50	164	235	9,4	192,0	422,4

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2 %

Polyester TPE 55 D beige, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Profil- abmessung mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebinde- größe		Empf. Mind.- Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)*		Fmax/Riemen (Überlapp)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKH55D10P	10 x 6	0,48	6,0	50	164	110	4,4	48	105,6	70	154
FBKH55D13P	13 x 8	0,82	10,0	50	164	130	5,2	80	176	110	242
FBKH55D17P	17 x 11	1,46	18,0	50	164	180	7,2	146	321,2	180	396
FBKH55D22P	22 x 14	2,40	29,0	50	164	250	10	240	528	300	660

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**