PU 75 A rot glatt Hohlrundriemen

- Empf. Vorspannung:
  verschweißt 6 - 8 %
  Nippelverbinder max. 4 - 6 %
- Zugspannung ca. 13 daN/cm²

Reibwerte µ rot glatt

- Stahl ca. 0,70
- PE ca. 0,40
- HDPE ca. 0,35

Durchmesser in mm ∅		Materialquer-schnitt in cm²	ca. Gewicht kg pro 100 m	Gebindegröße in m	Empfohlener Mind.-Scheiben-∅ in mm	ca. Zugkraft in daN/Riemen bei Reibwert µ:1
Außen	Innen					
4,8	1,8	0,147	1,8	200	30	1,9
6,3	2,5	0,261	3,2	100	45	3,4
8,0	3,2	0,420	5,1	100	55	5,5
9,5	3,8	0,600	7,2	100	65	7,8
12,5	5,2	1,020	12,4	50	85	13,3
15,0	5,2	1,560	19	50	100	20,2

Hohlrundriemen PU 75 A himmelblau glatt für die Lebensmittelindustrie finden Sie auf Seite 13.