Rundriemen

PU60A soft blau glatt



ca. 65° Shore A

Empf. Vorspannung 5...10 %

Artikel Nr.	Durchmesser ∅		Material-querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch	cm²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRF030LGS	3,0	1/8	0,071	0,9	200	656	10	0,4	0,9	2,0
FBRF040LGS	4,0	5/32	0,126	1,6	200	656	20	0,8	1,5	3,3
FBRF050LGS	5,0	1/5	0,181	2,2	100	328	30	1,2	2,2	4,9
FBRF060LGS	6,0	7/32	0,283	3,4	100	328	40	1,6	3,4	7,5
FBRF080LGS	8,0	5/16	0,500	6,0	100	328	50	1,9	6,0	13,2
FBRF095LGS	9,5	3/8	0,710	8,5	100	328	65	2,6	8,5	18,7
FBRF100LGS	10,0	7/16	0,785	9,4	50	164	70	2,7	9,4	20,7

Reibwerte μ: Stahl: ca. 0,90 | PE: ca. 0,55 | HDPE: ca. 0,50 | **FDA/EC-konform (beschränkte Eignung EC)**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	FDA/EC-Konformität für hydrolysebeständige Transport-Profile in geraut und feinstrukturiert. EC/FDA/USDA-Konformität für glatte Profile.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com