Keilriemen

PU80A orange glatt, Zugträger Polyester

gezahnte Ausführung möglich

Artikel Nr.	Profil-abmessung	Material-querschnitt	ca. Gewicht	Gebinde-größe		Empf. Mind.-Scheiben-∅		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	cm²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8 x 5 (M)	0,32	4,0	30	100	50	2,0	10,3	22,6	21,6	47,5
FBJ10ZOGA	10 x 6 (Z)	0,48	6,0,	30	100	60	2,4	15,4	33,9	32,4	71,3
FBJ13AOGA	13 x 8 (A)	0,82	10,0	30	100	90	3,5	25,9	57,0	54,5	119,8
FBJ13AOGA001	13 x 8 (A)	0,82	10,0	50	164	90	3,5	25,9	57,0	54,5	119,8
FBJ17BOGA	17 x 11 (B)	1,46	18,0	30	100	120	4,7	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ17B0GC	17 x 11 (B)	1,46	18,0	100	328	120	4,7	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ22COGA	22 x 14 (C)	2,40	29,0	30	100	160	6,3	77,0	169,5	150,0	330,0
FBJ32DOGA	32 x 20 (D)	5,0	62,0	30	100	260	10,2	154	338,8	n/a	n/a

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2 %, **Reibwerte µ:** Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | **FDA/EC/USDA-konform**

Symbole

Antistatisches Profil mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.	Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C.	Patentierte Material-mischung „PLUS“ für geringere Produkt-dehnung.	Besonders guter UV-Schutz.	FDA/EC-Konformität für hydrolysebeständige Transport-Profile in geraut und feinstrukturiert. EC/FDA/USDA-Konformität für glatte Profile.	Metall- und röntgen-detektierbare Profile für ein Höchstmaß an Lebensmittel-sicherheit.	Hydrolyse-beständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.	Mikroben-beständige Materialien bieten Mikro-organismen keinen Nährboden

BEHA Innovation GmbH
In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany · Tel.: +49 7684 9070 · Fax: +49 7684 907101 · info@behabelt.com · www.behabelt.com